## BEST AVAILABLE COPY

⑩日本国特許庁(JP)

①実用新案出類公開

### <sup>®</sup> 公開実用新案公報(U)

昭63-57797

@Int Cl.4	識別記号	庁内整理番号	❸公開	昭和63年(198	38) 4月18日
H 05 K 9/00 B 32 B 3/20 7/00 15/00	104	W-8624-5F Z-6617-4F 6804-4F M-2121-4F			
B 65 D 5/5 65/4	6	2121-4F B-6540-3E B-6929-3E			
H 05 K 9/0		C-8624-5F H-8624-5F	審査証	育水 未請求	(全 頁)

図考案の名称 複合段ポールシート

20代 理 人

②実 願 昭61-150809

弁理士 鈴江 武彦

**登出 顧 昭61(1986)10月1日** 

埼玉県鳩ケ谷市八幡木2の32の1 凸版段ポール株式会社 清 70考案者 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社内 E 雄 案 者 中 砂考 静岡県沼津市駿河台18番地の9 走 福 份考 案 者 岛 東京都台東区台東1丁目5番1号 凸版印刷株式会社 切出 願 人 静岡県沼津市青野524番地の1 栄和化学工業株式会社 砂出 頭 人

外3名

#### 1. 考案の名称

複合段ポールシート

- 2. 実用新案登録請求の範囲
- (1) 波形加工された中芯の一方の面に第1のライナー、他方の面に第2のライナーをそれぞれ接着してなる段ポールシートにおいて、上記第1のライナーが紙層および金属箔層を含む横層体からなり、第2のライナーが紙層およびプラスチック割布層を含む積層体からなることを特徴とする複合段ポールシート。
- (2) 第1のライナーが紙/金属箔/紙の積層体からなる実用新案登録請求の範囲第1項記載の複合段ポールシート。
- (3) 第1のライナーが金属箔/プラスチックフィルム/紙の積層体からなる実用新案登録請求の 範囲第1項記載の複合段ポールシート。
- (4) 第1のライナーが紙/プラスチックフィルム/金属箔/プラスチックフィルム/紙の積層体からなる実用新案登録請求の範囲第1項記載の複

合段ボールシート。

- (5) 第1のライナーがプラスチックフィルム /金属箔/プラスチックフィルム/紙の積層体か らなる実用新案登録請求の範囲第1項記載の複合 段ポールシート。
- (6) 第2のライナーが紙/プラスチック割布/紙の積層体からなる実用新案登録請求の範囲第1項記載の複合段ポールシート。
- (7) 第2のライナーが紙/プラスチック割布/プラスチックフィルム/紙の積層からなる実用新案登録請求の範囲第1項記載の複合段ポールシート。
- 3. 考案の詳細な説明

#### (産業上の利用分野)

本考案は複合段ポールシート、特に電磁波シールド性および磁気シールド性を持たせた段ポール箱、又は段ポール箱等の包材の形成に通した複合段ポールシートに関する。

#### (従来の技術)

フロッピーディスク、ビデオテープ、磁気カード等の磁気配録製品は磁石を近ずけたり、強い磁



界中にさらしたりすると書き込まれた信号が減衰 したり、ピデオテープでは雑音や画像に縞が入り 正常な信号の読み取りができなくなってしまりと とがある。

そのため、これら磁気記録製品は磁気シールド性を有する包材に収容して保存する必要があり、そのような包材として種々の材料が知られている。たとえば、紙/鉄箔/紙の横層体からなるもの、紙/鉄箔/発泡ポリエチレンの積層体からなるシートが知られている。しかし、これらの積層体は外装用包装材料としては強度的に不完分である。

そのほか、このはかな強度不足を補うものとして紙/鉄箔/紙の横層体からなる複合原紙を受がるない。して使用した電磁波シールド性を有する段ポールシートも知られている。しからにないの後ボールシートは経時のに反りが発生し易く、特に段山数の多いとこののでで、とフルートの段ポールシートの場合に投りたまりの程度があった。

( 考案が解決しようとする問題点 )

本考案は外装用包装材料として用いた場合でも 十分な強度を有し、かつ経時的反りの発生のおそれのない電磁波シールド性および磁気シールド性 段ポールシートを提供しようとするものである。 (問題点を解決するための手段)

本考案者等は上記問題点を解決すべく研究の結果、波形加工された中芯の一方の面に接着層を含む状態を含む状態を含む状態を含むない。他方の面に接着するうれたの面に接着するでは、他方の面に接着するでは、他方のの発生がなく、外数用包とという。というないである。

次に、本考案の複合段ポールシートを図示の具体例を参照して説明する。

第1図は本考案に係わる複合段ポールシートの 断面を示し、波形加工された中芯1の一方の面に 第1のライナーAが積層、接着されており、他方 の面に第2のライナーBが積層、接着されている。

第1のライナーAは紙層 2 と、その内側に接着 剤を介して積層された金属箔 3 とからなっている。 紙階 2 としてはクラフト紙(20~150 P/m²)、改 ポールライナー(110~340 P/m²)、内装用ライナー等を用途に合わせて選択し得る。金属箔 3 としては厚み 7~50 μmのアルミニウム箔、厚み 20~50 μmの鉄箔、厚み 25~50 μmの鍋箔、 厚み 20~50 μmの鉛箔又は鉄箔に金属メッキした金属箔等を磁気又は電磁波シールド効果に合わせて選択することができる。



ては任意の方法が採用でき、たとえばポリピニルアルコールを主成分とする割布は接着剤を用いウェット法で積層でき、ポリエチレンを主成分とする割布は押出し成形時に紙に対し積層させることができる。

第2のライナーBとしても第1図の3層のもの に限らず4層以上からなる積層体であってもよい。



たとえば第5図に示す如く紙層 4 / プラスチックフィルム/プラスチック割布6 / プラスチックフィルム 7 / 紙 5 からなる積層体を用い得る。

上記構成からなる複合段ポールシートは電磁波シールド性、磁気シールド性を有する段ポールケース、段ポール箱等の包材として適用することができる。

第6図はフロッピーデスク又は磁気カード用ケースに適用した例を示すもので、1枚の長細の8と登録ールシートを適当部分で折曲し、基台8にフロッピーデスの2と登体9とを形成し、基台8にフロッピーデスの2と登け、基台8にフロッピーデム2と対抗とである。なが、2と前別自在といる。を照付号14は中芯の段目を示している。

第7図はピアオカセット用ケースに適用した場合を示すもので、複合段ポールシートからケース 用プランクを截断し、これは箱状に組立てたもの である。この場合蓋体 15 にマジックテープ 16



を取着し、他方、ケース本体 1 7 の上面にもマジックテープ 1 8 を取着し、これらマジックテープ 1 6 , 1 8 相互の 角脱を介して 開閉自在としたものである。 参照付号 1 4 は第 6 図の場合と同様に 中芯の段目を示している。

#### 哭施例1

第1のライナーとしてクラフト紙(788/m²) /餡餅鉄箔(25μm厚)/クラフト紙(788/m²) からなる機層体を用い、中芯としてEフルート中 芯SCP(セミケミカルパイプ)(1258/m²)を 用い、第2のライナーとしてクラフト紙(789 /m²)/PVA割布/樹/クラフト紙(789/m²)を 形いた複合段ポールシートをつくり、これを用いての がのので、この磁気カード用ケースを製造した。のいて、この磁気シールド性を測定した結果、下記表の如き測定値を得た。



#### 表1 電磁波シールド性

磁界でのシールド効果(dB) 電界で						しての	シー	ル ドタ	果(	dB)	
低	周	波	髙	周	波	低	周	波	髙	周	波
5	, 1	1		3 8	3		5	9		3 (	)

#### 測定条件:

低周波:10 MHz ~ 100 MHz、高周波:100 MHz ~ 1000 MHz、磁界: ループアンテナ、電界: プロープアンテナ、電界: プロープアンテナ 測定法はタケダ理研 (株) 方式に準じ、数値は平均値を示す。

表 2 静磁気シールド性

滅衰率 100G € 27 %

200G:27%

次に、この磁気カード用ケースの経時的反りについて測定をおこなった。なお、この反り測定にあたり、比較例1として上記複合段ポールシートにおいて第2のライナーとしてクラフト紙(200分/m²)一層のみからなるものを用い、これを用いて同様の磁気カード用ケースをつくり、その経時的反りについても測定した。これらの結果

を下記表3に示す。

表 3 製造後1ヶ月での反り状態

<b>実 施 例 1</b>	比較例1
上反り	下反り
8 100	8 0 mm

(注) 1000 両当たりの変形量[ ෩]

#### 奥施例 2

第1のライナーとしてクラフト白(80分/m²) / 圧延銅箔(30μmp)/クラフト紙(78分/m²) からなる積層体を用い、中芯としてEフルート中芯 SCP(120分/m²)を用い、第2のライナーとしてクラフト紙(78分/m²)が出まりエチレンフィルム/ポリエチレン割布/ポリエチレンフィルム(15μmp)/クラフト白(80分/m²)からなる積層体を用いた複合段ボールシートをつくり、これを製造した。ついて、このものの電磁波シールド性を測定し、下記表4に示す結果を得た。なか測定条件は実施例1に準じた。



表 4 電磁波シールド性

	磁界で	のシー	ア ド効果	(dB)	電界-	でのシー	ルド効:	果 (dB)
	30MHz	100MHz	200MHz	300MHz	30MHz	100MHz	200MHz	300MHz
4	5 7	6 6	7 2	7 4	5 7	6 7	7 4	76

次に、このピデオカセット用ケースの経時的反りについて測定をおこなった。 なお、この反り測定にあたり、比較例2として、実施例2の複合段ポールシートにおいて第2のライナーとしてCL(200分/m²)一層のみからなるものを用い、これにより同様のピデオカセット用ケースをつくり、その経時的反りについても同時に測定した。

これらの結果を下記表5に示す。

表 5 製造1ヶ月後の反り状態

奥 施 例 2	比 較 例 2
上反り	下反り
9 1848	8 3 ====

(注) 1000 編当たりの変形量[編]

TI

#### (考案の効果)

上記実施例からも明らかなように、本考案の複合段ポールシートは波形加工した中芯の一方の面に金剛箔を複合したライナーを貼箔し、他方の面にプラスチック割布を複合したライナーを貼着したから、良好な電磁波シールド性、磁気シールド性を具備するとともに、経時的反りの発生が極めて少ない安定したものとなり、2次加工適性に極めてすぐれている。

さらに、プラスチック割布をライナーに複合したため、ライナーの耐折強度が1000回以上に向上することが確認され、したがって、この複合段ポールシートからなる製品の破壊強度、圧縮強度の向上を図ることができる。

#### 4. 図面の簡単な説明


第1図は本考案の複合段ポールシートの断面図、 第2~5図は各ライナーの変形例を示す断面図、 第6,7図は複合段ポールシートからつくられる 包装用ケースの例を示す斜視図である。

1 …中芯、2 … 紙層、3 …金属箔、4 …第1の



紙層、5 … 第 2 の紙層、 6 … プラスチック割布、 7 … プラスチックフィルム、 8 … 基台、 9 … 蓋体、 1 0 … 固定用ペンド、 1 2 , 1 3 … マジックテープ、 1 5 … 蓋体、 1 7 … ケース本体。


出願人代理人 弁理士 鈴 江 武 彦





1000 -

出願人 凸版印刷株式会社 洪理人 给 江 武 嚴



1001

四十五百万万万万千(他)名 出领人凸版印刷株式会社 共理人 给 证 武 産

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.